

## 金 (Au) メッキ

名称	色調	含有金属	特徴
Gメッキ	24K色	Auのみ	24K色のメッキです。 硬度: 80ヌーブ以下
うす金メッキ		Auのみ	鍍金膜厚を調節することで、色調の濃淡を出します。 サンプルカラーを添付していただければ、近似色を鍍金することができます。 硬度: 80ヌーブ以下
酸性Gメッキ	24K色	Co	~3 $\mu$ m位までの厚付け金鍍金が可能です。 純度: 99.6~99.6% 硬度: 200~250ヌーブ
VGメッキ	10K色	Ni	10金色の鍍金です。耐摩耗性に優れたメッキです。 硬度: 150~200ヌーブ
PGメッキ	10K色 (赤系)	Cu	赤味が強いピンク系のメッキです。※コーティング処理が必要になります。
新PGメッキ	18K色 (赤系)	Cu	ピンク系の金鍍金です。※コーティング処理は不要です。
無電解金メッキ		AUのみ	置換型の無電解金メッキです。 電気メッキとは異なり、均一な鍍金膜厚を処理することが可能です。 厚付けには対応しておりません。